



Проверка подлинности



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ЛСМ ИЦ
ООО «УралНИИСтром»
Е. В. Светогорова
26.02.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1224/26 от 26.02.2026

Основание для проведения испытаний	Договор №23/25 от 14.01.2025 (Заявка №2548/25 от 17.12.2025)	A
Заказчик	ООО « СПЕЦТЕХПРОЕКТ»	
Адрес Заказчика юридический/фактический*	456550, РФ, Челябинская область, г. Коркино, ул. В. Терешковой д.1 офис 2	
ИНН/ОГРН	7430020322/1147430001597	
Дата поступления пробы (№ регистрации в ИЦ)	25.12.2025 (1408/2025)	
Место отбора и дата отбора*	Открытый склад готовой продукции песок из отсевов дробления ООО "Спецтехпроект"; 24.12.2025	
Наименование карьера*	Тимофеевское месторождение	
Объект испытаний, маркировка заказчика* (Шифр пробы в ИЦ)	Песок из отсевов дробления 0-5 мм II класса по ГОСТ 31424-2010 (1408.1/25). АКТ отбора образцов (проб) №1130/0-5 от "24" декабря 2025г.	
Дата проведения испытаний	20.01.2026-20.02.2026	
Адрес места осуществления деятельности	ИЦ ООО "УралНИИСтром", 454047, РОССИЯ, Челябинская обл, г.о. Челябинский, вн. р-н Металлургический, г. Челябинск, ул. Сталеваров, д 5, строение 5	
Результаты испытаний	Приведены в таблице 1	

Таблица 1

Определяемая характеристика (показатель)	Ед. изм.	Требования нормативных документов			Нормативный документ на метод испытания (раздел, пункт)	Фактические значения показателя
		нормативная (проектная) документация (раздел, пункт)	наименование показателя	нормативное значение показателя		
1	2	3	4	5	6	7
Содержание глинистых частиц	% по массе	ГОСТ 9128-2013 п.4.1.21, табл.11	Содержание глинистых частиц, определяемых методом набухания	Для смесей и асфальтобетон марки I: Не более 0,5; Для смесей и асфальтобетон марки II: для горячих и холодных всех типов: Не более 0,5; Для смесей и асфальтобетон марки II: для пористых и высокопористых песчаных : Не более 1,0, Для смесей и асфальтобетон марки III:	ГОСТ 8735-88 п.14	0,00

Определяемая характеристика (показатель)	Ед. изм.	Требования нормативных документов			Нормативный документ на метод испытания (раздел, пункт)	Фактические значения показателя
		нормативная (проектная) документация (раздел, пункт)	наименование показателя	нормативное значение показателя		
1	2	3	4	5	6	7
				Не более 1,0		
Содержание пылевидных и глинистых частиц	% по массе	ГОСТ 31424-2010 п.4.2.1.1	Содержание пылевидных и глинистых частиц	Для песка I класса: Не должно превышать 3; Для песка II класса: До 10	ГОСТ 8735-88 п.5.3	0,32
Содержание глины в комках	% по массе	ГОСТ 31424-2010 п.4.2.1.1	Содержание глины в комках	Для песка I класса: Не должно превышать 0,35; Для песка II класса: До 2	ГОСТ 8269.0-97 п.4.6	0,00
Насыпная плотность	кг/м³	-	-	-	ГОСТ 8735-88 п.9.1	1439,52
Истинная плотность	г/см³	-	-	-	ГОСТ 8735-88 п. 8.1	2,78
Дробимость	%	ГОСТ 8267-93 п.4.4.2 табл.5	Марка по дробимости (Потеря массы при испытании)	Для щебня из изверженных эффузивных горных пород марки по дробимости 1400: До 9 включ.,	ГОСТ 8269.0-97 п.4.8	4
Марка по дробимости	-	ГОСТ 31424-2010 п.4.2.1.2	Марка по дробимости	Для щебня из изверженных горных пород: Не ниже 1000	ГОСТ 8269.0-97 п.4.8	1400 ¹⁾

1. Марка по дробимости песка определяется по марке по дробимости щебня фракции от 5 до 10 мм.

Примечание:

– результаты испытаний относятся только к испытанной(ным) пробе(ам)/образцу(цам);

– пробы отобраны и доставлены в ИЦ заказчиком;

*– информация предоставлена Заказчиком.

Исполнитель

Ведущий инженер ЛСМ ООО «УралНИИСтром» Л. А. Канатникова

Протокол оформил(-а): Ведущий инженер ООО «УралНИИСтром» М. В. Дунаев

Конец протокола испытаний