



Адрес: 456550, Челябинская
область,
г. Коркино, ул В. Терешковой, д 1,
офис 2
телефон 8(351)771-59-92

ПАСПОРТ № _____
(документ о качестве)



Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.PA05.B.24938/25 действительна до 18.06.2030 г.

1. Дата выдачи: " ____ " _____ 2026 г.

2. **Песок дроблёный** из андезито-базальтовых порфиров Тимофеевского месторождения
строительного камня получаемый при производстве щебня, для дорожного строительства

3. Потребитель: _____
(наименование организации)

4. Количество песка дроблёного: _____ т. _____ м³ № квитанции _____
(адрес)

5. Номера вагонов: _____

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
№ п/п	Наименование	Нормативные значения по ГОСТ 32730-2014	Фактические значения	
1	Модуль крупности	Св.3,3 до 3,8 Группа песка - Повышенной крупности	3,5	
2	Содержание зерен крупностью свыше 8мм, % по массе	Не более 5	0	II класс
3	Содержание зерен крупностью свыше 4мм, % по массе	Не более 15	13,4	
4	Содержание зерен крупностью менее 0,125 мм, % по массе	Не более 12	10,2	
5	Полный остаток на сите № 0,5 мм, % по массе	Св. 75 до 85 Группа песка - Повышенной крупности	76,8	
6	Влажность естественная, % по массе	Не нормируется	0,10	
7	Содержание глины в комках, % по массе	Не более 2,0	0	
8	Насыпная плотность в сухом состоянии, т/м³	Не нормируется	1,53	
9	Истинная плотность, г/см³	От 2,0 до 3,5 г/см³	2,78	
10	Пустотность, %	Не нормируется	45	
11	Наличие органических примесей	Светлее эталона	Отсутствуют (светлее эталона)	
12	Минерало-петрографический состав	Содержание петрографически разобранных по породам (или минералам) зерен, %. Плагиоглаз - 32,57; Скрытозернистый базис - 42,3; Кальцит - 0,25; Актинолит - 0,18; Роговая обманка - 12,14; Эпидот - 2,33 (Протокол испытаний № 1225/26 от 26.02.2026 г. ООО " УралНИИИстром")		
	Содержание петрографически разобранных по породам (или минералам) зерен:			
	Пирит, %	не более 4	0,16	

13	Магнетит, гетит, гематит, и др., апатит, нефелин, фосфорит, %	не более 15	0,03
	Уголь и древесные остатки, %	не более 1,0	0
14	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	Не более 10,0	8
15	Марка по дробимости (для эффузивных пород), потеря массы %	До 9 включительно	3,2 соответствует марке М1400
16	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф, Бк/кг	До 740	40,13
17	Песок дроблёный Тимофеевского месторождения соответствует I классу строительных материалов и в области строительства может использоваться без ограничений (по радиационному фактору). Протокол лабораторных исследований №222/26-2 от 22.01.2026г.		

Лаборант по физико-механическим испытаниям

Инженер по качеству



Макарова КБ
(Фамилия, инициалы)

Ахметзянова Е.В.
(Фамилия, инициалы)