

ПАСПОРТ № _____
(документ о качестве)

Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.92718 действителен до 21.01.2029 г.

1. Дата выдачи: " ____ " _____ 2026 г.

2. **Песок из отсевов дробления I класса** андезито-базальтовых порфиритов Тимофеевского месторождения строительного камня, получаемый при производстве щебня.

3. Потребитель: _____
(наименование организации)

4. Количество песка из отсевов дробления: _____ т. _____ м³ № квитанции _____
(адрес)

5. Номера вагонов: _____

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
№ п/п	Наименование	Нормативные значения по ГОСТ 31424-2010	Фактические значения	
1	Модуль крупности	Св. 3,5 Группа - Очень крупный	3,5	
2	Содержание зерен крупностью: - св.10 мм, % по массе	Не более 2	0	I класс
3	Содержание зерен крупностью - св.5 мм, % по массе	Не более 10	5,7	
4	Содержание зерен крупностью: - менее 0,16 мм, % по массе	Не боллее 3	2,6	
5	Полный остаток на сите № 0,63, % по массе	Св. 75 Группа - Очень крупный	82,6	
6	Содержание глины в комках, %	не более 0,35	0	
7	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	Не более 3	2,3	
8	Содержание вредных компонентов и примесей	Светлее эталона	Отсутствуют (светлее эталона)	
9	Минерало-петрографический состав	Содержание петрографически разобранных по породам (или минералам) зерен, %. Кварц - 0,10; Кальцит - 1,0; Магнетит - 1,0; Порфирит - 83,0; Базальт - 9,0; Диабаз - 2,0; Металлические включения - 3,0; Графит - 2,0; Темноцветные селикаты - 1,0; Рутил - 1,0; Ильменит - 1,0; Апатит - 1,0		
10	Содержание петрографически разобранных по породам (или минералам) зерен:			
	Пирит, %	не более 4	0,10	
	Слюда, %	не более 2	0,10	
	Сера, сульфиды и сульфаты (гипс, ангритидит и др.), %	не более 1	1,0	
	Уголь, %	не более 1	0	
11	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе.	Не более 25 2 группа	23,4	
12	Насыпная плотность в сухом состоянии, т/м³	Не нормируется	1,50	

13	Истинная плотность, г/см ³	Не нормируется	2,78
14	Марка по дробимости (для эффузивных пород), потеря массы, %	до 9 включ.	4 соответствует марке 1400
15	Пустотность, %	Не нормируется	46
16	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф, Бк/кг	До 740	40,13
17	Песок из отсеков дробления Тимофеевского месторождения соответствует I классу строительных материалов и в области строительства может использоваться без ограничений (по радиационному фактору). Протокол лабораторных исследований №222/26-2 от 22.01.2026г.		

Лаборант по физико-механическим испытаниям

Инженер по качеству



Макарова КС
(Фамилия, инициалы)

Ахметзянова Е.В.
(Фамилия, инициалы)