

ПАСПОРТ № _____

(документ о качестве)

Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.57349 действителен до 21.07.2027г.

1. Дата выдачи: " ____ " _____ 2026 г.

2. Смесь щебеночно-песчаная из природного камня андезито-базальтовых порфиров
Тимофеевского месторождения, для строительных работ : **С1 фракция 0-40 мм**

3. Потребитель: _____
(наименование организации)

4. Количество смеси щебеночно-песчаной: _____ т. _____ м³ № квитанции _____
(адрес)

5. Номера вагонов: _____

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
№ п/п	Наименование		Нормативные значения по ГОСТ 25607-2009	Фактические значения
1	Зерновой состав		Полные остатки на ситах, %	
	Диаметры отверстий контрольных сит, мм	40	от 0 до 10	0,00
		20	от 20 до 40	35,80
		10	от 35 до 60	46,75
		5	от 45 до 70	58,16
		2,5	от 55 до 80	71,87
		0,63	от 70 до 90	85,89
		0,16	от 75 до 92	85,95
		0,05	от 80 до 93	85,32
2	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе		не более 20	14,68
3	Содержание глины в комках, %		не более 10 от содержания пылевидных и глинистых частиц	8,9
4	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе.		не более 35	31,7
5	Марка по дробимости (для эффузивных пород), потеря массы %		до 9 включ.	6,8 соответствует марке 1400
6	Содержание вредных компонентов и примесей			нет
7	Морозостойкость, потеря массы после испытания, % (испытание замораживанием и оттаиванием - число циклов 400)		потеря массы после испытания не более 5%	4,5 соответствует марке F400
8	Марка по водостойкости		Для марки по дробимости выше 600-В1	В1
9	Истираемость, %		до 25 вкл.	14,6 соответствует марке И1
10	Марка по пластичности		Для марки по дробимости выше 600-Пл1	Пл1
11	Насыпная плотность, т/м ³		не нормируется	1,55
12	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф, Бк/кг		До 740	40,13
13	Смесь щебеночно-песчаная из природного камня Тимофеевского месторождения соответствует I классу строительных материалов и в области строительства может использоваться без ограничений (по радиационному фактору). Протокол лабораторных испытаний №222/26-2 от 22.01.2026 г.			

Лаборант по физико-механическим испытаниям

Инженер по качеству

(подпись)
Лаборатория
г. Коркино

Ахметзянова Е.В.
(Фамилия, инициалы)
Ахметзянова Е.В.
(Фамилия, инициалы)