

ПАСПОРТ № _____

(документ о качестве)

Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.57349 действителен до 21.07.2027г.

1. Дата выдачи: " ____ " _____ 2026 г.
2. Смесь щебеночно-песчаная из природного камня андезито-базальтовых порфиритов Тимофеевского месторождения, для строительных работ: **C5 фракция 0-40 мм**
3. Потребитель: _____

(наименование организации)

(адрес)

4. Количество смеси щебеночно-песчаной: _____ т. _____ м³

№ квитанции _____

5. Номера вагонов: _____

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
№ п/п	Наименование		Нормативные значения по ГОСТ 25607-2009	Фактические значения
1	Зерновой состав		Полные остатки на ситах, %	
	Диаметры отверстий контрольных сит, мм	40	от 0 до 10	4,62
		20	от 25 до 60	47,65
		10	от 45 до 80	64,47
		5	от 57 до 85	80,17
		2,5	от 67 до 88	84,19
		0,63	от 80 до 95	84,97
		0,16	от 90 до 97	93,83
	0,05	от 95 до 100	96,62	
2	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по		не более 5	3,38
3	Содержание глины в комках, %		не более 20 от содержания пылевидных и глинистых частиц	14,1
4	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе.		не более 35	31,6
5	Марка по дробимости (для эффузивных пород), потеря массы %		до 9 включ.	6,8 соответствует марке
6	Содержание вредных компонентов и примесей			нет
7	Морозостойкость, потеря массы после испытания, % (испытание замораживанием и оттаиванием - число циклов 400)		потеря массы после испытания не более 5%	4,5 соответствует марке F400
8	Марка по водостойкости		Для марки по дробимости выше 600-B1	B1
9	Истираемость, %		до 25 вкл.	13,9 соответствует марке И1
10	Марка по пластичности		Для марки по дробимости выше 600-Пл1	Пл1
11	Насыпная плотность, т/м3		не нормируется	1,55
12	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф, Бк/кг		До 740	40,13
13	Смесь щебеночно-песчаная из природного камня Тимофеевского месторождения соответствует I классу строительных материалов и в области строительства может использоваться без ограничений (по радиационному фактору). Протокол лабораторных испытаний №222/26-2 от 22.01.2026г.			

Лаборант по физико-механическим испытаниям

Инженер по качеству



Макарова Н.В.
(Фамилия, инициалы)
Ахметзянова Е.В.
(Фамилия, инициалы)