

ПАСПОРТ № _____

(документ о качестве)

Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.105707 действителен до 29.07.2029г.

1. Дата выдачи: " ____ " _____ 2026г.

2. Щебеночно-песчаная смесь для устройства слоев дорожных одежд, укрепления обочин и других элементов автомобильных дорог из природного камня андезито-базальтовых порфиров

Тимофеевского месторождения строительного камня (порфирит): тип смеси 0-63 мм

3. Потребитель: _____
(наименование организации)

(адрес)

4. Количество смеси щебеночно-песчаной: _____ т. _____ м³ № квитанции _____

5. Номера вагонов: _____

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
№ п/п	Наименование		Нормативные значения по ГОСТ Р 70458-2022	Фактические значения
1	Гранулометрический состав		Проходы через сито, % по массе	
	Диаметры отверстий контрольных сит, мм	тип смеси 0/63 категория К90 марка М2	90	100
			63	от 90 до 100
			31,5	от 63 до 77
			16	от 43 до 60
			8	от 30 до 52
			4	от 23 до 40
			2	от 14 до 35
			1	от 10 до 30
2	Содержание пылевидных глинистых частиц, % по массе, марка		для марки П ₇ не более 7%	6,08 соответствует марке П ₇
3	Содержание глины в комках, % по массе		не более 2%	0
4	Пластичность смеси, марка		Для марки по дробимости выше 600- П _{Л1}	соответствует марке П _{Л1}
5	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм в щебне, % массе		не более 35%	31,3 соответствует марке Л35
6	Дробимость, марка		до 9 включ.	7,0 соответствует марке 1400
7	Морозостойкость, потеря массы после испытания, % (испытание замораживанием и оттаиванием - число циклов 400)		потеря массы после испытания не более 5%	3,7 соответствует марке F400
8	Водостойкость щебня, марка		Для марки по дробимости выше 600- В ₁	соответствует марке В ₁
9	Потеря массы при определении устойчивости структуры против распадов, %		Марка по дробимости 1000 и выше не более 3%	2,3
10	Насыпная плотность смеси, т/м³		не нормируется	1,60
11	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф, Бк/кг		до 740	40,13
12	Смесь щебеночно-песчаная из природного камня андезито-базальтовых порфиров Тимофеевского месторождения строительного камня соответствует I классу строительных материалов и в области строительства может использоваться без ограничений (по радиационному фактору). Протокол лабораторных испытаний №222/26-2 22.01.2026г.			

Лаборант по физико-механическим испытаниям

Инженер по качеству


Лаборатория
г. КОРКИНО
(подпись)


(Фамилия, инициалы)

Ахметзянова Е.В.
(Фамилия, инициалы)